

PROVOCAZIONI

ES4000M

Версия 1 от 18.03.2019

Название и код продукта

ES4000M Среднезернистый металлический конвертер.

Химическая природа

Акриловая краска.

Описание продукта

Среднезернистый металлизированный алюминиевый лак. Продукт подходит для покрытия мебели.

Степень глянца: 15

Дополнительное описание продукта

Химико-технические свойства

Описание	Метод	Единица измерения	Значение - Диапазон
Удельная плотность	I.O.309	г/см ³	0,920±0,010
Сухой остаток	I.O.371	%	25±1
Вязкость DIN 4 при 20°C	I.O.301	секунды	70±5

Условия нанесения

ES4000M: 100 частей по весу

ES55: 25 частей по весу

DPU820: 30 частей по весу

Вязкость (готовый к использованию): 30 секунд при DIN4

Условия сушки: при 20°C

Жизнеспособность: 12 часов

Пылестойкость: 30 минут

Исчезновение отлипа: 60 минут

Штабелирование: 4-5 часов

Вес жидкого слоя: 100-120г/м²

Количество слоев: 1

Оборудование для нанесения: традиционный, безвоздушный распылитель и airmix.

Общие характеристики

Лак на основе растворителя с металлическим эффектом, среднезернистый; наносится на тщательно отшлифованный полиуретановый или полиэфирный грунт. Способ нанесения может повлиять на оттенок цвета конечного покрытия. Чтобы получить ровную и однородную поверхность необходимо наносить продукт при низком давлении и в несколько проходов с небольшим количеством жидкого слоя. Для лучшей защиты поверхности мы рекомендуем на ES4000M наносить высокоглянцевый или матовый акриловый лак.

POLISTUC VERNICI

ES4000M

Версия 1 от 18.03.2019

Условия хранения

Хранить продукт в хорошо проветриваемом помещении; при температуре не выше 25-28°C. Полиизоцианатные отвердители должны быть защищены от мороза и влаги. Если полиизоцианатный отвердитель использовался не полностью, то его остатки необходимо хранить в герметично закрытой емкости, при этом, оставшееся количество должно быть использовано в течение короткого времени.

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Данная информация относится к продукту, который хранится в оригинальной и запечатанной упаковке.

Предоставленная информация является верной, насколько нам это известно. Однако, поскольку процесс нанесения покрытия зависит от многих переменных, и настоящее применение происходит без нашего контроля, то мы не можем нести ответственность за конечный результат. Завод гарантирует, что химические и физические характеристики продуктов находятся в пределах указанного диапазона. Из-за большого разнообразия покрываемых поверхностей и окрасочного оборудования, которыми пользуется покупатель, необходимо провести предварительное тестирование наших продуктов, согласно своим условиям применения, а также условиям безопасности и окружающей среды.

Технический отдел и отдел продаж завода находятся в распоряжении клиента для получения дополнительной информации о правильном применении наших продуктов.