

POLISTUC VERNICI

OP601TIX

Версия 3 от 23/05/2017

Название и код продукта

OP601TIX Полиуретановый тиксотропный белый матовый лак SP

Химическая природа

Полиуретановая краска.

Описание продукта

Полиуретановый пигментированный тиксотропный матовый лак. Этот лак подходит для финишной обработки мебели, детской мебели, двери и деревянных изделий в целом.

Степень глянца: 25 глосс

Дополнительное описание продукта

Химико-технические свойства

Описание	Метод	Единица измерения	Значение - Диапазон
Сухой остаток	I.O.371	%	61±1
Вязкость DIN 6 при 20°C	I.O.301	секунды	70±5
Удельная плотность	I.O.309	г/см ³	1,280±0,010

Условия нанесения

OP601TIX: 100 частей по весу

ST030: 50 частей по весу

DL031: 10-30 частей по весу

Вязкость (готов к использованию): 18 секунд при DIN4

Условия сушки: при 20°C

Жизнеспособность: 2 часа при 20°C

Пылестойкость: 20-30 минут

Исчезновение отлипа: 50-60 минут

Штабелирование: 12 часов

Вес жидкого слоя: 120-160 г/м²

Оборудование для нанесения: распылитель и гардинное нанесение

Общие характеристики

Полиуретановый продукт с хорошей устойчивостью к царапинам и гладкий на ощупь. OP601TIX может быть окрашен в светлые тона пигментными пастами серии FBU, добавление паст немного увеличит время сушки и степень глянца краски.

Мы провели испытание, согласно стандарту EN ISO 16000-9:2006, панели были окрашены нашими полиуретановыми, акриловыми и УФ отверждающими продуктами, в смеси с отвердителем и растворителем, указанными в технической характеристике, они были полностью отверждены, высушены и выделяют менее, чем 300мкг/м³ летучих органических веществ.

Условия хранения

Хранить продукт в хорошо проветриваемом помещении; при температуре не выше 25-28°C. Полиизоцианатные отвердители должны быть защищены от мороза и влаги. Если полиизоцианатный отвердитель использовался не полностью, то его остатки необходимо хранить в герметично закрытой емкости, при этом, оставшееся количество должно быть использовано в течение короткого времени.

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Данная информация относится к продукту, который хранится в оригинальной и запечатанной упаковке.

Предоставленная информация является верной, насколько нам это известно. Однако, поскольку процесс нанесения покрытия зависит от многих переменных, и настоящее применение происходит без нашего контроля, то мы не можем нести ответственность за конечный результат. Polistuc гарантирует, что химические и физические характеристики продуктов находятся в пределах указанного диапазона. Из-за большого разнообразия покрываемых поверхностей и окрасочного оборудования, которыми пользуется покупатель, необходимо провести предварительное тестирование наших продуктов, согласно своим условиям применения, а также условиям безопасности и окружающей среды.

Технический отдел и отдел продаж завода находятся в распоряжении клиента для получения дополнительной информации о правильном применении наших продуктов