

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РА 0045/11 Полиуретановый белый грунт

Область применения:	Токарные изделия, плоские детали, рамы, МДФ
Способ применения:	Распылитель и лаконоливочная машина
Рецептура смешивания:	По весу (кг)
Часть А	РА 0045/11 100
Часть В (отвердитель)	HD 6800/00 33
Растворитель	DP 0004/00 30-40 или DPUR2000
Растворитель (альтернативный)	DP 0002/00 30-40

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	82±2
Удельная плотность (кг/л):	1,630± 0,050
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	Часть А: 120'' ±2''

Общие характеристики:

Жизнеспособность при 20°C:	4-5 часов
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²)	макс. 200 на один слой
Интервал между слоями:	мин. 50 минут – макс. 4 часа
Количество слоев:	макс. 2
Время высыхания при 20°C (100 г/м²):	Пылестойкость 30-60 минут Исчезновение отлипа 1-3 часа Штабелирование 18-24 часа
Срок годности:	36 месяцев После длительного хранения всегда проверяйте однородность продукта и тщательно перемешивайте перед использованием для устранения возможного осадка