

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РА 6150/11 Полиуретановый белый грунт

Область применения:	Токарные изделия, плоские детали, рамы, МДФ	
Способ применения:	Распылитель и лаконоливочная машина	
Рецептура смешивания:	По весу (кг)	
Часть А	РА 6150/11	100
Часть В (отвердитель)	HD 0613/00	40
Растворитель	DP 0004/00	30-40
Растворитель (альтернативный)	DP 0002/00	30-40

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	82 ± 2
Удельная плотность (кг/л):	1,630 ± 0,050
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	Часть А: 120'' ± 2''

Общие характеристики:

Жизнеспособность при 20°C:	4-5 часов	
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²)	макс. 200 на один слой	
Интервал между слоями:	мин. 50 минут – макс. 4 часа	
Количество слоев:	макс. 2	
Время высыхания при 20°C (100 г/м²):	Пылестойкость	30-60 минут
	Исчезновение отлипа	1-3 часа
	Штабелирование	18-24 часа
Срок годности:	36 месяцев После длительного хранения всегда проверяйте однородность продукта и тщательно перемешивайте перед использованием для устранения возможного осадка	