



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Sayerlack is a brand of *Sherwin-Williams*

Дата издания:
24.05.12

страница 1 из 1

прекращает действие предыдущего издания от 17.05.06г

КОД

TU 0161/00

ОПИСАНИЕ

ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК

Область применения:	Встроенная мебель, двери, профили		
Способ нанесения:	Аэрмикс и безвоздушные распылители		
Рецептура смешивания:		по весу (кг)	по объему (л)
Часть А	TU 161	100	100
Часть В (отвердитель)	TH 775	50	50
Растворитель	DT 1150/DT 40	10-30	10-30

Технические характеристики

Сухой остаток (%):	Часть А:	47 ± 2
Удельная плотность (кг/л):	Часть А:	0,990 ± 0,030
Вязкость по Брукфильду при 20°C (probe 3 rpm 20):		1150 ± 150

Общие характеристики

Жизнеспособность (при 20°C):	2 часа
Количество слоёв:	Максимум 3
Интервал между слоями:	Минимум 1 час, максимум 3 часа
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м ²):	Максимум 180
Время сушки (при 100 г/м ² и 20°C):	Пылестойкость: 10-15 минут Исчезновение отлипа: 40-50 минут Штабелирование изделий: 6 часов
Ускоренная сушка:	Обдув: 15 минут Горячий воздух при 50°C: 60 минут Охлаждение: 15 минут
Шлифовка:	Выждать минимум 8 часов
Нанесение последующих слоев:	Выждать минимум 16 часов
Срок годности:	36 месяцев После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.

Подготовка окрашиваемой поверхности:

Морилки на водной основе (AC 600/XX или AC 1400/XX) или морилки на основе растворителей (XM 8000/XX или XM 7100/XX).

Основные характеристики:

TU 161 рекомендуется для дверей и отдельных деталей. Данный продукт показывает высокие заполняющие свойства, хорошее вертикальное нанесение, хорошую способность к шлифовке и превосходную устойчивость к отслаиванию.

Альтернативные отвердители:

Чтобы улучшить смачивание при нанесении распылением, рекомендуется TH 711 50% или TH 727 50%.

- TH 711 Сухой остаток (%) 27 ± 1
- TH 727 Сухой остаток (%) 30 ± 1

Специальные инструкции

Летом или в тропической зоне рекомендуется использовать медленно сохнущий разбавитель DT 1146 или DT 40.

Для придания TU 161 легких цветовых оттенков рекомендуются морилки серии XC1900/XX.

Н.В.: Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий.

Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%.