



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Sayerlack is a brand of *Sherwin-Williams*

Дата издания:
11.06.12

страница 1 из 1

Прекращает действие предыдущего издания 23.02.09г.

КОД

TU 0271/13

ОПИСАНИЕ

**ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ С
ВЫСОКОЙ УКРЫВНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ**

Цвета:	13 белый
Область применения:	Токарные изделия, плоские поверхности, рамы, МДФ
Способ нанесения:	Распылитель
Рецептура смешивания:	по весу (кг)
Часть А	TU 0271/13 100
Часть В (отвердитель)	TH 0780/00 40
Растворитель	DT0436/00 10

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	72 ± 2
Удельная плотность (кг/л):	1,450 ± 0,030
Вязкость (при 20°C):	40"±3"(DIN 6)

Общие характеристики:

Жизнеспособность при 20°C:	2 часа
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	Максимум 200
Интервал между слоями:	Минимум 50 минут - максимум 4 часа
Количество слоёв:	Максимум 3
Время сушки (100 г/м² при 20°C):	Пылестойкость: 10 минут Исчезновение отлипа: 35 минут Штабелирование изделий: 8 часов
Ускоренная сушка (100 г/м²):	Обдув воздухом: 15 минут Теплым воздухом 50°C: 50 минут Обдув воздухом: 15 минут
Шлифовка:	Выждать минимум 12 часов
Нанесение последующих слоев:	Выждать минимум 12 часов Нанесите полиуретановые или нитроцеллюлозные лаки
Срок годности (месяцы):	36 После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.

Подготовка поверхности

Тщательно отшлифованная и очищенная древесина

Общие характеристики:

TU0271/13 – это грунт общего назначения для плоских деталей и профилей, который обладает хорошей укрывистостью даже на острых краях, хорошим вертикальным удержанием при нанесении фиксированными распылителями, отлично шлифуется.

Предостережение:

TU0271/13 обладает высокой эластичностью, но не способен компенсировать слишком большое линейное расширение, которое может возникнуть при использовании фанеры полученной из мягких пород древесины, толстых шпонированных панелей и МДФ. Необходимо предварительно провести испытания, чтобы убедиться не вызывает ли субстрат растрескивание покрытия. Кроме того, мы не советуем превышать рекомендуемый вес нанесения, а так же заменять отвердитель, который указан в технической спецификации.

Н.В.: Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий.

Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%.