



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Sayerlack is a brand of *Sherwin-Williams*

Дата издания:
28.03.12

страница 1 из 2

прекращает действие предыдущего издания от 16.05.06г.

КОД

XM 8000/XX

ОПИСАНИЕ

МОРИЛКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Цвет:	07 – золотисто-желтый 08 – амарант 13 – белый 14 – темно-синий 25 – красный 56 – вишня 69 – оранжевый 72 – чёрный 76 – венге 84 – орех Бреннера	87 – античный орех 88 – коричневый орех 90 – красное дерево 92 – грецкий орех 93 – бледный грецкий орех 96 – розовое дерево S4 – жёлтый S6 – светло-синий S8 – зелёный
Область применения:	Плоские поверхности, кухонные двери, профили и токарные детали.	
Способ нанесения:	Распыление, втирание, погружение, нанесение кистью и валиком.	
Рецептура смешивания:	Развести до требуемой цветовой концентрации (обычно от 1:3 до 1:20). Добавить растворитель согласно применяемому способу. (см. ниже «Возможные применения»).	

Технические характеристики

Средний сухой остаток (%):	XM 8000/XX	8,5
	XM 8000/13	73 ± 2
Средняя удельная плотность (кг/л):	XM 8000/XX	0,960 ± 0,030
	XM 8000/13	1,820 ± 0,030
Светостойкость:	Хорошая для внутренних работ, недостаточная для наружных работ.	
Последующие покрытия:	Нитроцеллюлозные или полиуретановые покрытия. При нанесении УФ или полиэфирных покрытий рекомендуется промежуточный барьерный слой.	
Срок годности:	36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.	

Общие характеристики:

XM 8000/XX являются высококонцентрированными морилками для пиломатериалов, на основе раствора - теля.

Они могут быть разбавлены различными растворителями (см. ниже), а также водой (за исключением цветов S4, S6 и S8, которые совместимы только с растворителями).

Время высыхания как правило очень высоко, а также зависит от типа растворителя. В любом случае его можно повысить за счёт применения систем принудительной сушки, таких как горячим воздухом или с помощью инфракрасной печи.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ручные, стационарные и колебательные распылители

Рекомендуемые пропорции разведения от 1:2 до 1:10. В качестве разбавителей можно использовать DX 1131 (очень быстрая сушка), DX 986 (медленная сушка) и вода.

Н.В.: Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий.

Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата издания:
28.03.12

страница 2 из 2

прекращает действие предыдущего издания от 16.05.06г.

КОД

XM 8000/XX

ОПИСАНИЕ

МОРИЛКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Связующие вещества, такие как AX 2004 могут добавляться в процентном отношении 5-10% к разведённой морилке для замедления высыхания и улучшения окраса пор.
Время высыхания варьируется от 1 минуты с DX 1131 до 15-30 минут с DX 986.

Электростатические распылители

Не рекомендуются.

Окрасочный валик

Добавить 10-30% вяжущего вещества XR 5015 и, при необходимости, разбавить с помощью DX 982 или DX 983. XM 8000/13 (белая) не требует вяжущего вещества и несовместима с XR 5015.

Вальцовые машины

Добавить 10-30% связующего XR5015 и, если необходимо, разбавить DX 982 или DX 983.

Нанесение кистью или втиранием

Разбавить с помощью DX 982 или водой. В обоих случаях высыхание идёт медленно и может потребовать сушки горячим воздухом.

Погружение

Разбавить с помощью DX 982 или водой. В обоих случаях высыхание идёт медленно и может потребовать сушки горячим воздухом.

Не все древесные породы подходят для такого нанесения. Вначале следует произвести испытания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Растворить осадок на дне банки тщательным размешиванием.

XM 8000/XX можно добавлять к нитроцеллюлозным и полиуретановым покрытиям в качестве оттеночных компонентов или использовать для затенения. Вначале следует произвести испытания.

Чрезмерная толщина слоя морилки, особенно белой, может вызвать проблемы с адгезией.

Морилки не следует применять для получения пигментированного отделочного слоя.

Особые предупреждения для XM8000/13 (белый)

Растворители: XM 8000/13 можно разбавить водой для того, чтобы получить водоразбавляемую морилку. При разбавлении ацетоном DX 1131, DX 986, DX 982 или DX 983, важно, чтобы разбавитель добавлялся медленно и в процессе перемешивания. Ни один другой разбавитель не может быть использован.

Связующие: обычно связующее не требуется. При необходимости используйте AX 2004.

Все остальные связующие с продуктами на основе растворителей не совместимы.

N.B.: Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий.

Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%.